LEBAILLY S.A.

rue Octave Mahieu 37 - B 7334 HAUTRAGE

ARGILES, PRODUITS REFRACTAIRES ET CERAMIQUES

CARRELAGES LEBAILLY- PRESENTATION

Les carreaux de ***Grès d'Hautrage*** et les ***Dalles d'Usine*** de la société LEBAILLY SA sont réalisés par surcompression à sec sur presse hydraulique d'un mélange d'argiles wealdiennes locales et de chamottes. Ils font l'objet d'une mono-cuisson dans un four tunnel avec cuisson à flamme directe à une température minimale de 1200°C. Ils ne sont pas émaillés.

Ce savant mélange d'argiles finement broyées et de chamottes soigneusement sélectionnées ainsi que leur production alliant savoir-faire traditionnel et puissance industrielle confèrent à nos carreaux de grès ses 3 traits de caractères principaux, à savoir :

La noblesse visible des composants naturels,
Une excellente résistance à l'usure,
Une matière uniforme dans la masse.

La cuisson à flamme directe leur donne des colorations naturelles nuancées et flammées. Le ***Grès d'Hautrage***, comme les ***Dalles d'Usine***, sont des carrelages vivants et impérissables. Ils s'embellissent avec le temps et jouent avec la lumière du jour. Ils sont faits pour « bien vieillir ». Le vieillissement n'est pas un vice caché mais l'évolution esthétique normale de tous les matériaux dans le temps et qui se traduit sur nos carrelages par une patine naturelle qui assouplit harmonieusement leur aspect.

Ils sont appréciés pour leurs avantages thermiques, phoniques et antidérapants et recommandés pour les sols chauffants.

Ils savent aussi bien ressusciter le charme des demeures anciennes que s'intégrer dans les styles contemporains.

Toutes ces particularités mettent en exergue nos ***Grès d'Hautrage*** et nos ***Dalles d'Usine***, jusqu'à leur offrir un caractère unique et exceptionnel dans chaque habitation.

Ils sont fabriqués dans les formats suivants :
Grès d'Hautrage : 20*20*2.3, 20*30*2.3, 40*40*3 cm (avec les plinthes et marches correspondantes)
Dalles d'Usine (CNR) : 24*14*2.5cm.

Tél. Administration & Comptabilité : 065/62 03 71 - Services Commercial, Expéditions & Technique : 065/62 00 52
Fax : 065/62 09 63 - E-Mail : lebailly@lebailly.com - URL : http://www.lebailly.com
TVA BE 0872.995.644 RPM Mons
Fortis 270-0375599-68 - ING 370-0108200-35 - IBAN BE57 3700 1082 0035 - BIC BBRUBEBB

LEBAILLY S.A.
rue Octave Mahieu 37 - B 7334 HAUTRAGE

ARGILES, PRODUITS REFRACTAIRES ET CERAMIQUES

Conseils de pose

Technique de pose en intérieur

Leur utilisation est surtout prévue pour les revêtements de sols intérieurs. La mise en oeuvre est classique, sans problème particulier mais doit être réalisée par du personnel qualifié et expérimenté en respectant les bonnes pratiques professionnelles.

A la réception des carreaux, les lots doivent être mélangés pour assurer la dispersion de légers écarts de couleur liés à la variabilité des matières premières naturelles et de l'atmosphère de cuisson.

De façon courante, les carreaux sont le plus souvent collés en utilisant un mortier colle adapté au support qui sera lui-même propre, sain et plan. Cette méthode est la plus simple et la plus rapide. On utilisera de préférence un double encollage sans humidifier les carreaux.

La pose scellée traditionnelle est également possible : elle consiste à poser les carreaux sur une chape au mortier fraîche (sable, ciment, eau) mais elle demande une mise en oeuvre plus importante.

La pose à joint large est d'application afin de reprendre les tolérances dimensionnelles des carreaux. Le cas échéant, des joints de dilatation et de désolidarisation devront être prévus afin de prendre en compte les effets des variations thermiques et hydriques. La largeur des joints (entre 3 & 11mm) est fonction de la taille des carreaux et de l'esthétique recherchée. Après le coulage des joints avec le mortier adéquat, le surplus doit être retiré à la raclette et les coulures sont nettoyées (par ex. à l'eau claire additionnée ou non de vinaigre ou à la sciure de bois blanc).

En cas d'apparition d'efflorescences après la pose, on nettoiera celles-ci après séchage et durcissement des joints.

Pour l'entretien régulier, on privilégiera l'usage d'eau chaude additionnée d'un savon à pH neutre.

Technique de pose en extérieur

Nous ne pouvons garantir la pose du ***Grès d'Hautrage*** et des ***Dalles d'Usine*** en extérieur, toutefois celle-ci reste possible.

Tél. Administration & Comptabilité : 065/62 03 71 - Services Commercial, Expéditions & Technique : 065/62 00 52
Fax : 065/62 09 63 - E-Mail : lebailly@lebailly.com - URL : http://www.lebailly.com
TVA BE 0872.995.644 RPM Mons
Fortis 270-0375599-68 - ING 370-0108200-35 - IBAN BE57 3700 1082 0035 - BIC BBRUBEBB

Quel que soit le revêtement, le support présentera une pente suffisante pour assurer l'évacuation de l'eau.
Les carreaux, quant à eux, seront posés sur une chape fraîche à base de ciment sous laquelle sera coulée une couche de désolidarisation. Une étanchéité sera alors prévue. Comme pour l'intérieur, on veillera tout particulièrement au placement de joints de dilatation et de désolidarisation.

Conseils d'entretien
Les carreaux sont livrés à l'état naturel. Ils sont relativement poreux et doivent être traités et entretenus dans les intérieurs privés conformément à nos prescriptions. Ceci conditionne leur vieillissement, leur patine et leur facilité d'entretien.

Après la pose, le carrelage doit être parfaitement nettoyé et séché avant tout traitement ultérieur. Jusqu'à ce moment, l'entretien se fait exclusivement à l'eau claire additionnée d'un détergent doux et ceci pendant une quinzaine de jours. Les sels ou les traces blanchâtres seront enlevées avec un produit à base d'esprit de sel (ex : « HG marbre - dissolvant voile de ciment et chaux »). Les carreaux seront ensuite rincés à l'eau claire. Lorsque ces derniers sont bien propres et bien secs, on peut commencer à les imperméabiliser. Ce traitement est destiner à éviter que des produits salissants (graisses, sucre, etc.) ne pénètrent dans les pores et ne rendent le nettoyage ultérieur difficile.
La solution traditionnelle est l'imprégnation à l'huile de lin (huile dure nature) qui durcit en s'oxydant à l'air. On l'applique au pinceau ou au chiffon sur les carreaux secs en une seule couche en évitant les surplus. Il est possible d'utiliser un mélange à base de 2/3 d'huile de lin et 1/3 d'essence de térébenthine. L'entretien courant se fera avec un détergent doux à base d'huile de lin.

On peut aussi utiliser différents produits commerciaux (HG Impregantor, par ex.), de la cire ou mieux : du savon de Marseille (suivant le mode d'emploi ci-dessous).

Utilisation du savon de Marseille pour notre Grès d'Hautrage

Description du savon de Marseille :

Le savon artisanal de Marseille contient de **l'huile d'olive, de coprah et de palme.** Il est de couleur brun vert. On trouve aussi du savon de Marseille blanc où l'huile d'arachide remplace l'olive. Ce savon artisanal est donc 100% naturel et biodégradable.

Par opposition au savon artisanal, le savon de Marseille industriel, lui, contient différents additifs comme des colorants, des stabilisateurs et des parfums.

Les deux produits se valent pour l'application sur notre ***Grès d'Hautrage.***

Premiers nettoyages et début de l'utilisation du sol

La température doit être supérieure à 10 °C.
Commencer par enlever tous les résidus de pose éventuels et rincer à l'eau claire.
Dans le cas de traces de ciment, utiliser de l'esprit de sel dilué à 10% dans de l'eau claire et frotter à l'aide d'une brosse (porter des gants).
Rincer abondamment à l'eau claire les endroits ainsi traités.
Laisser sécher le sol complètement.

Dans un seau d'eau (~ 10 litres) très chaude, verser progressivement 500 grammes de savon de Marseille en paillettes et bien délayer le produit jusqu'à l'obtention d'un liquide épais, type colle de tapissier.

Verser le mélange obtenu dans un arrosoir et arroser copieusement le sol nettoyé précédemment. Ne pas hésiter à fortement arroser. L'eau chaude va faciliter la pénétration du savon dans les pores de la pierre. Il est possible d'accélérer le processus en tirant le produit avec une raclette en tous sens. Renouveler l'opération plusieurs fois en suivant toujours le même mode opératoire, attendre 8 à 24 heures entre chaque application. Une fois le sol saturé de ce mélange (2 à 3 passages environ), les dalles auront un aspect de surface un peu blanchâtre pendant quelques semaines, dû à la présence de savon sur la surface des pierres.

Entretien hebdomadaire

Il faut préconiser le lavage à l'eau pure additionnée de savon de Marseille en respectant les dosages habituels formulés par le fabricant (environ 2 cuillères à soupe par 5L d'eau chaude). La formation d'une pellicule protectrice en surface du carreau, réaction chimique naturelle d'autodéfense du matériau, lui permettra avec le temps, de mieux se défendre contre l'agressivité des souillures extérieures. Par la suite, le carrelage va devenir légèrement satiné, preuve de son embellissement naturel.

Un balayage attentif ou mieux, le passage de l'aspirateur, est fortement conseillé avant le lavage. Ne pas oublier que ce n'est qu'au bout de nombreux mois de lavage, à l'eau pure additionnée de savon de Marseille que les dalles en ***Grès d'Hautrage*** révèlent toute leur beauté.

Lebailly S.A. n'engage pas sa responsabilité dans le résultat obtenu. Celui-ci dépend de la mise en œuvre des conseils ci-dessus par un homme de métier qualifié. Des tests préalables sont toujours recommandés.